FICHA TECNICA

PROTECTOR EXTREMO SATINADO

Código: 785

Descripción	Protector Extremo es un protector de nueva generación con un alto contenido de sólidos de alto rendimiento y una elevada durabilidad en las condiciones más extremas.
Propiedades	* Tiñe y realza el veteado de la madera. * Excelente penetración y adherencia. * Transpirable e impermeable. * Fácil mantenimiento. No es necesario lijar. * Gran protección contra los rayos Ultra Violeta. * Con solo dos capas se obtiene una excelente durabilidad en exteriores. * Acabado satinado de poro abierto. * Hidrófugo
Usos	Especialmente desarrollado para exteriores en condiciones extremas. Alto rendimiento y rapidez de secado. Máxima durabilidad
Colores y tamaños	Incoloro y 8 colores (ve carta de colores vigente) — 0,750 L; 2,5 L
Características técnicas	Composición Vehículo fijo: Resinas alquídicas especiales. Disolvente: Hidrocarburos alifáticos Aspecto: Satinado Densidad: 0,96 ± 0,05 kg/l Secado a 23ºC: Sin pegajosidad: 3-5 horas. Repintado a 23ºC: 16 horas Rendimiento teórico: 16 - 20 m²/l. El rendimiento variará en función de la porosidad de la madera Valor COV: Valor límite en UE para este producto (**cat. A/e**): **500** g/l (2007) **400** g/l (2010). Este producto contiene un máximo de **360** g/l COV.
Modo de empleo	Condición de aplicación Útiles de aplicación: Brocha Disolvente: Disolvente Sintéticos y Grasos Dilución: Listo al uso Limpieza de utensilios: Disolvente Sintéticos y Grasos Temperatura de aplicación: 5 y 35ºC Sistema de aplicación Homogenizar perfectamente el producto antes de su utilización. Como es un producto con más sólidos, remueve enérgicamente la pintura. Preparación previa: La madera debe estar limpia, seca, libre de polvo, suciedad, grasa o humedad. El contenido de humedad de la madera no deberá sobrepasar al 18%. Superficies nuevas: Aplicar una capa de Protector Extremo sin diluir. Acabado: Aplicar una capa o dos capas de Protector Extremo. Madera barnizada: Eliminar el barniz antiguo mediante lijado o con Quitapinturas para que el Protector Extremo pueda penetrar en la madera. Proceder como en madera nueva.

	Superficies pintadas	Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta ficha técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.
	Observaciones Protector Extremo actúa por impregnación penetrando en el seno de la madera. Por su alto contenido en sólidos, con dos capas de Protector Extremo se garantiza una larga durabilidad. La durabilidad dependerá principalmente del tipo de madera, de la calidad y diseño de la construcción, situación, método de aplicación, etc. Está recomendado utilizar colores claros (no incoloro) para las aplicaciones de mantenimiento.	
Información adicional	Instrucción de seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad
	Tiempo de almacenaje	36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.

Versión (mes/año): 12/06

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los estándares de AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior. La presente edición anula las anteriores.

Akzo Nobel Coatings, S.L. – C. Feixa Llarga 14-20 - 08040 Barcelona - España - Teléfono 93 484.25.00*
Sociedad Unipersonal Ins. Reg. Mer. de Barcelona, F. 78 **, T.** 37431**, H. nº** B-45052**, Inscrip.** 157 **º ,- N.I.F. B-08218158**